



## PRODUCT WARRANTY 产品质量保证书 25 years Residential 住宅 25 年



### Technical Specifications: 技术说明:

The ensuing technical specifications refer to a veneered multiply or solid parquet coated in accordance to Treffert specifications with approximately 115g/m<sup>2</sup> acrylic UV floor coatings

以下是根据 Treffert 说明，在复合贴面地板或实木地板上涂布约 115 g/m<sup>2</sup> 的 Treffert UV 丙烯酸酯涂料的技术说明。

Please allow for 72h post-cure time before testing.  
在测试前，请等待 72 小时使其完全固化。

#### Layer Construction:

涂层构造:

- |  |          |                       |
|--|----------|-----------------------|
| • 471-208-3XXX Waterborne UV-Barrier Coat  | UV-水性附着剂 | ≥ 15g/ m <sup>2</sup> |
| • 611-XXX-3XXX UV-Filler                   | UV-腻子    | ≥ 20g/ m <sup>2</sup> |
| • 661-XXX-3XXX UV-Duro Sealer              | UV-耐磨底漆  | ≥ 25g/ m <sup>2</sup> |
| • 661-XXX-3XXX UV-Sandable Sealer          | UV-底漆    | ≥ 40g/ m <sup>2</sup> |
| • 651-XXX-3XXX HPC-UV Anti Scratch-Topcoat | UV-耐刮擦面漆 | ≥ 15g/ m <sup>2</sup> |

Flooring panels coated with Shanghai Treffert's acrylic UV coatings comply with the following standards:

使用上海坚弗 UV 丙烯酸酯涂料并遵循技术人员指导涂布的地板涂层，将达到如下标准:

Test 测试项目	Standard 标准	Result 结果
Abrasion Resistance 耐磨性	ASTM 4060 (S33)	IP (初始点) ≥550
Impact Resistance 耐冲击力	EN 438-2.20	≥ 5 N
Scratch Resistance 耐刮性	EN 438-2.25	≥ Grade 3
Adhesion 附着性	EN ISO 2409	0 (100%)
Stain Resistance 防污性	EN 438-2.26	5 (No visible change)* 没有痕迹
Hamberger Plane Tester Hamberger 测试仪		≥ 20 N

\* Scale for EN: 5 = No visible Change; 0 = Surface destroyed  
5=没有痕迹 0=表面损坏

John K.L. Wong  
General Manager 总经理